

Produkt Information:

Primax Montagelim Xtra

Phthalatfri montagelim for hurtigere montage af tunge og lette materialer.

Produktbeskrivelse & anvendelse:

Primax Montagelim Xtra Power er en neutral fugthærdende montagelim, fri for opløsningsmidler og phthalater. Danner en stærk og samtidig elastisk limfuge, der kan optage eventuelle bevægelser imellem bygningsdele.

Primax Montagelim Xtra Power er lugtfri, hurtighærdende og har en fremragende bestandighed mod klimatiske påvirkninger.

Primax Montagelim Xtra Power kan benyttes ude og inde, på væg, loft og gulv. God til f.eks. opsætningsopgaver hvor spejle, paneler og andre pladematerialer skal limes hurtigt og sikkert op. Hæfter på et bredere udvalg af materialer; træ, glas, beton, mursten, glasfiber, plexiglas, malede overflader, nogle gummityper m.m.

Fysiske / kemiske data:**Lim:**

Type:	Fugthærdende, neutral Silan Modificeret Polymer (SMP), 1-komponent
Fungicidbehandlet:	Nej
Konsistens:	Thixotropisk masse
Holdbarhed:	2 år i uåbnet emballage ved tør og kølig opbevaring.
Emballage:	

Limfuge:

Overmalbar:	Ja.
Hårdhed:	ca 60 Shore A (ISO 868)
Brudstyrke:	3,0 N/mm ² (ISO 37)
Brudforlængelse:	200 % (ISO 37)
Elasticitet:	+/- 20%
Bestandighed:	Temperatur: ca. -40 °C til +90 °C Klimatisk ældning: god

Brugsanvisning:

Forberedelse af materialer:	Limfladerne skal være rene, tørre, fri for slipmiddel, fedtstof, støv og løse partikler. Primax Montagelim Xtra Power kan anvendes på overflader som mursten, beton, eternit, træ, glas, de fleste metaller, de fleste malede overflader samt flere plast og gummi-typer. Da der i praksis kan forekomme variationer i de enkelte materialer, bør der altid udføres tilstrækkelige vedhæftningsforsøg før igangsættelse af - især store - opgaver.
Anvendelsestemperatur:	Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C.
Påføring:	Primax Montagelim Xtra Power påføres i limstrengene på underlaget eller materialet i en indbyrdes afstand af 5 - 20 cm, afhængig af styrkekrav. Nogle opgaver kan kræve særlige monteringsmetoder, følg leverandørens vejledninger.
Rækkeevne:	2 – 3 m ² /patron, afhængig af dimensioner og styrkekrav.
Monteringstid:	Monter indenfor 10-20 minutter efter påføring af limstrengene.
Montering:	Emnerne presses omhyggeligt sammen. Ved opsætning af tunge emner, eller i forbindelse med specielle monteringsopgaver, kan det være nødvendigt at understøtte, eller på anden vis holde materialerne på plads indtil limen er hærdet. Limfugen hærdner op med ca. 2 mm/døgn afhængig af fugtighed og temperatur.
Opsætning af spejle:	Ved opsætning af spejle anvendes lodrette streger med ca. 10 cm mellemrum. Spejlet understøttes i 2 døgn og sikres mod at falde ud fra væggen.
Opsætning af akustik plader:	Primax Montagelim Xtra Power påføres som 4 limstrengene på pladens bagside, hvorefter pladerne placeres, så tæt som muligt på deres endelige placering. Pladerne presses omhyggeligt på plads og vil derefter holde sig selv, mens limen hærdner.
Rengøring:	Værktøj rengøres - og lim fjernes - med Wipes 915 eller terpentin. Hærdet fugemasse kan kun fjernes mekanisk. Hænder og hud vaskes med vand og sæbe.

Sikkerhed:

Faremærkning: Ingen

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.